

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

QTEX 4T TITAN 9000 10W40 SP là sản phẩm dầu nhờn được sản xuất từ nguồn dầu gốc tổng hợp kết hợp với phụ gia đặc biệt có tính năng tẩy rửa, phân tán, chống tạo cặn giúp tăng cường bảo vệ và khả năng vận hành của động cơ.

TIÊU CHUẨN

QTEX 4T TITAN 9000 10W40 SP đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật:

- ✓ SAE: 10W40.
- ✓ API: SP.
- ✓ JASO: MA2.

LỢI ÍCH

- ✓ Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
- ✓ Khởi động xe dễ dàng, tăng tốc êm nhẹ, hoạt động động mạnh mẽ và bền bỉ.
- ✓ Chống oxi hóa tốt, kéo dài thời gian thay nhớt.
- ✓ Chống tạo cặn và giữ cho động cơ luôn sạch.
- ✓ Bôi trơn tốt, giúp giảm ma sát và hiện tượng mài mòn.

ỨNG DỤNG

QTEX 4T TITAN 9000 10W40 SP khuyến nghị sử dụng bôi trơn hiệu quả các dòng xe gắn máy 4 thì sử dụng dầu nhớt ở mức hiệu năng SP hoặc thấp hơn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên tiêu chuẩn	Phương pháp thử	Mức giới hạn
1	Màu sắc	Bằng mắt	Đỏ hoặc vàng
2	Trạng thái	Bằng mắt	Lông, đồng nhất
3	Độ nhớt động học 100°C, cSt	ASTM D445	12.5 – 16.3



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16



STT	Tên tiêu chuẩn	Phương pháp thử	Mức giới hạn
4	Độ nhớt động học 40°C, cSt	ASTM D445	Kiểm tra
5	Chỉ số độ nhớt, không nhỏ hơn	ASTM D2270	100
6	Trị số kiềm tổng (TBN), mgKOH/g, không nhỏ hơn	ASTM D2896	5.5
7	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C, không nhỏ hơn	ASTM D92	200
8	Độ tạo bọt/mức ổn định, ml/ml, theo chu kỳ 2, không lớn hơn	ASTM D892	50/0
9	Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn, % khối lượng, không nhỏ hơn	ASTM D4951	0.25
10	Hàm lượng nước, % thể tích, không lớn hơn	ASTM D95	0.05
11	Ăn mòn tấm đồng (ở 100°C, trong 3 giờ)	ASTM D130	Loại 1
12	Cặn cơ học (cặn pentan), % khối lượng, không lớn hơn	ASTM D4055	0.1

Đây là số liệu chấp nhận trong quá trình sản xuất, không phải là thông số kỹ thuật cố định

ĐÓNG GÓI

QTEX 4T TITAN 9000 10W40 SP được đóng gói trong bao bì chai nhựa 800ml, chai 1 lít, lon 800ml, lon 1 lít và lon 1.3 lít.

BẢO QUẢN

- ✓ Bảo quản dầu nhớt nơi sạch sẽ, khô ráo, có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc tránh tồn trữ nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- ✓ Không tiếp xúc với nước hoặc trộn lẫn với các loại dung dịch khác.
- ✓ Đặt sản phẩm theo chiều đứng trên bao bì.

AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

- ✓ Tránh xa các khu vực có nguồn nhiệt cao, dễ cháy nổ.
- ✓ Hạn chế tiếp xúc với da trong thời gian dài, không để dầu nhớt tiếp xúc trực tiếp với mắt, mũi, miệng và vết thương hở.



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16



- ✓ Không thải bỏ ra ngoài môi trường, cống, rãnh, đất, nước và xử lý dầu nhớt đã qua sử dụng đúng cách.



C_ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

M_ qtexoil@gmail.com

W_ qtexoil.vn

P_ +84 2873 004 16

